


C 200 Gr 1, Gr 2, Gr 3

CEI/IEC 60317-13, PN EN 60317-13, MW-35C



Przewody miedziane okrągłe, emaliowane, klasa temperaturowa 200°C.



d1=średnica przewodu w izolacji
d2=średnica żyły(nominalna)
d1-d2=przyrost izolacji



Konstrukcja

Żyła	Miedziana
Izolacja	Poliestrowa modyfikowana THEIC z powłoką zewnętrzną poliamidoimidową

WŁAŚCIWOŚCI

- Bardzo dobre własności termiczne
- Bardzo dobre własności chemiczne
- Wysoka przyczepność izolacji do miedzi

ZASTOSOWANIE

- Uzwojenia transformatorów, silników, dławików, elektronarzędzi, wszelkiego rodzaju cewki

ATEST

UL No E 129934 pod nazwą Zalom200 DP

Zakres produkcji

Grade 1 0,710mm-4,500mm wykonanie standardowe

Grade 2 0,710mm-4,500mm wykonanie standardowe

Grade 3 0,710mm-2,000mm wykonanie standardowe

Wykonanie poza zakresem standardowym po uzgodnieniu z producentem.

Typowe własności przewodu C200 Grade 2 Ø 1,000mm, badania przeprowadzone zgodnie z CEI/IEC 60851.1-6

Maksymalny wymiar zewnętrzny	Własności mechaniczne		Własności termiczne			Własności elektryczne		Własności chemiczne		
	Elastyczność	Wydłużenie	Wskaźnik temperatury	Termoplastyczność	Udar cieplny w temp. 220°C	Napięcie przebicia	Tangens delta /TD300/	Odporność na standardowe rozpuszczalniki	Odporność na olej transformatorowy	Odporność na freon
mm		%		°C	mm	kV				
1,094	10%1d	≥35	>200	≥350	1d	≥7,5	≥165	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra

All the information contained in this document - including tables and diagrams - is given in good faith and believed to be correct at the time of publication. The information does not constitute a warranty nor representation for which TELE-FONIKA Kable assumes legal responsibility. TELE-FONIKA Kable reserves rights to introduce changes to the document at any time.