


Rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzo elastyczne, z klejem,
skurcz 3:1, 4:1 - typu RC3K i RC4K

Przeznaczenie

Polecane do zabezpieczania przed wodą i wilgocią przewodów samochodowych, wiązek kabli oraz rur metalowych. Zaprojektowane, aby zapewnić zarówno izolację, jak i uszczelnienie. Wytwarzane przez współwytłaczanie poliolefin i kleju termotopliwego.



Temperatura pracy: od -45 do +125°C
Współczynnik skurczu: 3:1, 4:1
Minimalna temperatura obkurczania: +80°C
Kolor standardowy: czarny
Kolor niestandardowy: bezbarwny
Powłoka zewnętrzna - samogasnąca (za wyjątkiem bezbarwnej)

Typ rury współczynnik skurczu 3:1	Indeks (kolor czarny)	Wymiary [mm]			Grubość kleju po obkurczeniu [mm] - S1	Standardowa długość szpuli [m]
		D	d	s		
RC3K 3 / 0,6	TRDHL300006002005KC1	3,0	0,6	1,0	0,50	200
RC3K 4,8 / 1,5	TRDHL480015001005KC1	4,8	1,5	1,1	0,50	100
RC3K 6 / 2	TRDHL600020001005KC1	6,0	2,0	1,2	0,50	100
RC3K 9 / 3	TRDHL900030005004KC1	9,0	3,0	1,3	0,60	50
RC3K 12 / 4	TRDHL120140002504KC1	12,0	4,0	1,7	0,80	25
RC3K 19 / 6	TRDHL190160002504KC1	19,0	6,0	2,0	0,80	25
RC3K 24 / 8	TRDHL240180002504KC1	24,0	8,0	2,2	1,05	25
RC3K 30 / 10	TRDHL300110011223KC1	30,0	10,0	2,4	1,05	cięte na odcinki 1,22 m
RC3K 40 / 13	TRDHL400113012504KC1	40,0	13,0	2,5	1,05	25
RC3K 50 / 19	TRDHL500119011223KC1	50,0	19,0	2,5	1,05	cięte na odcinki 1,22 m

Typ rury współczynnik skurczu 4:1	Indeks (kolor czarny)	Wymiary [mm]			Grubość kleju po obkurczeniu [mm] - S1	Standardowa długość szpuli [m]
		D	d	s		
RC4K 4 / 1	TRDHL400010001005KC1	4	1,00	1,00	0,50	100
RC4K 6 / 1,27	TRDHL600012701005KC1	6	1,27	1,20	0,60	100
RC4K 8 / 1,65	TRDHL800016505004KC1	8	1,65	1,55	0,75	50
RC4K 12 / 2,41	TRDHL120124102504KC1	12	2,41	1,95	1,00	25
RC4K 16 / 4	TRDHL160140002504KC1	16	4,00	2,10	1,05	25
RC4K 18 / 4,45	TRDHL180144502504KC1	18	4,45	2,40	1,20	25
RC4K 24 / 6	TRDHL240160002504KC1	24	6,00	2,50	1,25	25
RC4K 32 / 8	TRDHL320180002504KC1	32	8,00	2,50	1,25	25
RC4K 52/13	TRDHL520113011223KC1	52	13,00	2,50	1,25	cięte na odcinki 1,22 m

Właściwości	Metoda badań	Rury RC3K / RC4K
Wytrzymałość na rozciąganie	ASTM D 2671	minimum 10,4 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu (+158°C, 168 h)	ASTM D 2671	pozostaje 70%
Wydłużenie przy zerwaniu	ASTM D 2671	minimum 200%
Zmiana długości po obkurczeniu	UL 224	0 -10%
Udar cieplny (+250°C, 4 h)	ASTM D 2671	brak pęknięć
Test zginania na zimno (-30°C, 1 h)	ASTM D 2671	brak pęknięć
Próba napięciowa AC (2500 V, 60 s)	ASTM D 2671	brak przebić
Rezystywność skrośna	ASTM D 876	minimum 10 ¹⁴ Ωcm
Próba palności	SAE-AMS-DTL-23053/5	samogasnące po 30 s
Oddziaływanie na miedź (+158°C, 168 h)	UL 224	nie powoduje korozji