

WSS Wkręt samowierzący specjalny z podkładką EPDM do mocowania blach do podłoża stalowego - 12mm



ETA-16/0443



Opis

Wkręt wierzący ze stali węglowej z podkładką EPDM, do mocowania cienkościennych blach do stali. Zastosowanie: do mocowania blach, blachodachówek, obróbek blacharskich do podłoża stalowego grubości maks. 12mm

Powłoki ochronne / Materiał



Dane techniczne



Średnica wkręta	d_w [mm]	5,5
Zdolność przewiercania	t_{max} [mm]	12,0
Rozmiar klucza (S)	-	SW 8
Wysokość łba	k [mm]	4,9
Średnica łba	F [mm]	10,5
Długość piórka	[mm]	15,0
Podkładka (D)	WSS	stalowa z EPDM (Z16)
	WSS-D	alumiowa z EPDM (A16)
	WSS-D	nierdzewna z EPDM (S16)*
Materiał wkręta	WSS/WSS-D	stal węglowa utwardzana cieplnie
	WSS	ocynk galwaniczny min. 12 μ m
	WSS-D	powłoka ceramiczna SQ
Lakier	wg Palety RAL	proszkowy min. 60 μ m
Materiał podłoża	stal	min. S280GD
Aprobata	[-]	ETA-16/0443

Cechy i korzyści

Specjalna końcówka samowierząca	Zdolność przewiercania do grubości nawet 12 mm
Podkładka uszczelniająca z EPDM	Uszczelnia i zabezpiecza połączenie przed korozją
Możliwość malowania wg Palety RAL	Trwały kolor dopasowany do mocowanego elementu, odporny na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne
Cechowany łeb wkręta	Cecha WK na łbie wkręta pozwala na identyfikację naszej firmy jako producenta oraz łatwe rozpoznanie produktu
Powłoka antykorozyjna - ocynk galwaniczny (WSS)	Grubość powłoki cynku min. 12 μ m, gwarancja jakości i wysoka ochrona antykorozyjna
Powłoka antykorozyjna - powłoka ceramiczna (WSS-D)	Bardzo wysoka ochrona antykorozyjna (kilkukrotnie wyższa od tradycyjnego ocynku)

Parametry montażowe

Średnica wkręta	d_w [mm]	5,5
Min. grubość podłoża	h_{min} [mm]	4,0
Głębokość zakotwienia łącznika	h_{ef} [mm]	przelotowo
Min. rozstaw łączników	S_{min} [mm]	50
Min. odległość od krawędzi	C_{min} [mm]	25



* - na zamówienie

WSS Wkręt samowiercący specjalny z podkładką EPDM do mocowania blach do podłoża stalowego - 12mm

Ø5,5	Kod				d _w x L _w [mm]	Maks. długość użytkowa t _{fx} [mm]	Zdolność przewier- cania t _{max} [mm]	
								
Ø5,5	WSS-55032	WSS-55032-RAL	WSS-D-55032	WSS-D-55032-RAL	5,5x32	2	12	250
	WSS-55038	WSS-55038-RAL	WSS-D-55038	WSS-D-55038-RAL	5,5x38	5	12	250
	WSS-55050	WSS-55050-RAL	WSS-D-55050	WSS-D-55050-RAL	5,5x50	17	12	250
	na zamówienie ¹		na zamówienie ²					

¹ Minimalna ilość zamówienia 21000szt z rozmiaru i koloru

² Minimalna ilość zamówienia 220000szt z rozmiaru i koloru

Jak czytać kod produktu, np.: WSS-55038-3011?

WSS	D	55	038	3011
Typ	Powłoka SQ Ceramic	Średnica 5,5mm	Długość 38mm	RAL 3011

Wytrzymałość charakterystyczna na wyrywanie/ściananie [kN]

Grubość podłoża [mm]	Grubość mocowanej blachy [mm]							
	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50	2,00
4,00	3,81/1,53	3,81/1,88	3,81/2,50	3,81/2,87	3,81/2,89	3,81/2,89	3,81/2,89	3,81/2,89
5,00	3,81/1,53	3,81/1,88	3,81/2,50	3,81/2,87	3,81/2,89	3,81/2,89	3,81/2,89	3,81/2,89
6,00	3,81/1,53	3,81/1,88	3,81/2,50	3,81/2,87	3,81/2,89	3,81/2,89	3,81/2,89	3,81/2,89
8,00	3,81/1,53	3,81/1,88	3,81/2,50	3,81/2,87	3,81/2,89	3,81/2,89	3,81/2,89	3,81/2,89
10,00	3,81/1,53	3,81/1,88	3,81/2,50	3,81/2,87	3,81/2,89	3,81/2,89	3,81/2,89	3,81/2,89

Zaleca się częściowy współczynnik bezpieczeństwa 1,33