

PMPF-750

**PIANA MONTAŻOWA PISTOLETOWA
OGNIOCHRONNA FIRE-FOAM**



- klasyfikacja ogniowa
- klasa palności B1



Aprobata Techniczna
AT-15-9419/2014

PMPL-900-65L PMPZ-900-65L ❄️

**PIANA MONTAŻOWA PISTOLETOWA WYDAJNA
PROFESSIONAL 65**



- wysoka wydajność
- innowacyjny aplikator



Aprobata Techniczna
AT-15-9422/2014

OPIS:

Wysokiej klasy jednoskładnikowa piana poliuretanowa pistoletowa montażowo-uszczelniająca ogniochronna. Klasyfikacja ogniowa od EI 15 do EI 120. Idealna przyczepność (za wyjątkiem teflonu, polietylenu i silikonu), równomierna struktura i krótki czas utwardzania. Posiada klasę palności B1 (trudno-zapalna).

ZASTOSOWANIE:

Wypełnianie szczelin podczas montażu stolarki budowlanej o odporności ogniowej. Wypełnianie dylatacji nieruchomych oraz szczelin liniowych w przegrodach o odporności ogniowej.

DANE TECHNICZNE:

Temp. otoczenia:	+5°C - +30°C
Temp. puszki podczas pracy:	+5°C - +25°C
Wydajność:	45 l z 1000 ml
Ekspansja wtórna:	+30%
Współczynnik przewodzenia ciepła:	$\Lambda = 0,034 \text{ W/mK}$
Klasa palności:	B1
Wrażliwa na promieniowanie UV po utwardzeniu	

Kod	Pojemność	Il. szt. w kartonie
PMPF-750	750 ml	12

KLASYFIKACJA PRODUKTU WG NORMY PN-EN 13501-2 ZALEŻNIE OD GRUBOŚCI PRZEGRODY I SZEROKOŚCI SPOINY

szerokość spoiny [mm]	≤40	≤20	≤10	<40	=40	≤20	≤10
grubość ściany [mm]	≥100	≥100	≥100	≥200	≥200	≥200	≥200
klasa odporności ogniowej: EI, min	EI 15	EI 20	EI 45	EI 45	EI 60	EI 90	EI 120

OPIS:

Profesjonalna jednoskładnikowa piana poliuretanowa pistoletowa montażowo-uszczelniająca o podwyższonej wydajności. 65-krotne zwiększenie objętości podczas dozowania. Powiększona pojemność ładunku. Bardzo dobra przyczepność i krótki czas utwardzania. Wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna. Formuła zwykła i wielosezonowa. Innowacyjny aplikator umożliwiający dozowanie piany bez pistoletu.

ZASTOSOWANIE:

Wypełnianie szczelin podczas montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Wygłuszenie ścianek G-K. Wypełnienia wszelkiego rodzaju otworów i przebieg w przegrodach budowlanych. Ułatwienie montażu brodzików i wanien.

DANE TECHNICZNE:

Temp. otoczenia:	+5°C - +30°C
Temp. otoczenia (formuła wielosezonowa):	-10°C - +30°C
Temp. puszki podczas pracy:	+5°C - +25°C
Wydajność:	65 l z 1000 ml
Ekspansja wtórna:	+33%
Współczynnik przewodzenia ciepła:	$\Lambda = 0,034 \text{ W/mK}$
Klasa palności:	B3

Kod	Pojemność	Il. szt. w kartonie
PMPL-900-65L	900 ml	12
PMPZ-900-65L (formuła wielosezonowa)	900 ml	12