

Druty do lutowania miękkiego typu DW.../Sn-Cu z topnikiem

CECHY I KORZYŚCI



drut lutowniczy z topnikiem



łatwość aplikacji



zgodność z ROHS

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania	1
Wagi	0,25

ZASTOSOWANIE

Spoivo lutownicze Sn99Cu1 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji urządzeń i podzespołów elektronicznych, do lutowania kąpielowego elementów obwodów drukowanych, elektrotechnice oraz lutowania precyzyjnych elementów w budowie maszyn, a także do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-olowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

DANE MECHANICZNE

Materiał	99% Sn, 1% Cu
Temperatura topnienia [°C]	230 ÷ 240
Temperatura lutowania [°C]	300 ÷ 380
Ciężar właściwy	7,30g g/cm ³



Typ	Indeks Ergom	Średnica drutu [mm]
DW 0.38/SN-CU	E05ML-01010100201	0,38
DW 0.50/SN-CU	E05ML-01010100301	0,50
DW 0.56/SN-CU	E05ML-01010100401	0,56
DW 0.70/SN-CU	E05ML-01010100501	0,70
DW 1.00/SN-CU	E05ML-01010100701	1,00
DW 2.00/SN-CU	E05ML-01010100801	2,00